

接着剤

フレックスモザイク

内外装用タイルの張り付け施工に適した弾力性接着剤です。硬化後にゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。セメント目地不要工法としてもご使用頂けます。



JIS A 5557 JAIA F ☆☆☆☆ **JAIA 4VOC基準適合**



Q-CAT型式認定品C3型

適用箇所 屋外及び屋内の壁面
適用仕上げ材 モザイクタイル
適用下地 内装：モルタル・けい酸カルシウム板などのボード類
外装：コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類
入数 2kgフィルムパック×9本/ケース
主成分 変成シリコーン・エポキシ樹脂
張付け可能時間 90分以内/23°C
標準使用量 2.0~2.5kg/m²
設計価格 ¥19,800/ケース

カラーバリエーション

○ オフホワイト ● ベージュ ● グレー ● ダークグレー ● ブラック

フレックススーパー

内外装用タイルの張り付け施工に適した弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としてもご使用頂けます。



JIS A 5557 JAIA F ☆☆☆☆ **JAIA 4VOC基準適合**



Q-CAT型式認定品C1型

適用箇所 屋外及び屋内の壁面
適用仕上げ材 300mm角タイル以下、2kg以下/枚(接着剤張り用)
適用下地 内装：モルタル・けい酸カルシウム板などのボード類
外装：コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類
入数 2kgフィルムパック×9本/ケース
主成分 変成シリコーン・エポキシ樹脂
張付け可能時間 90分以内/23°C
標準使用量 2.0~2.5kg/m²
設計価格 ¥19,800/ケース

カラーバリエーション

○ オフホワイト ● ベージュ ● グレー ● ダークグレー ● ブラック

フレックスマルチ

内外装用タイルの張り付け施工に適した弾力性接着剤です。塗布性に優れた弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としてもご使用頂けます。



JIS A 5548 タイプI **JAIA 4VOC基準適合**

適用箇所 屋外及び屋内の壁面
適用仕上げ材 300mm角タイル以下、2kg以下/枚
注)内装の場合は施釉タイルに限ります。
適用下地 内装：モルタル・けい酸カルシウム板などのボード類
外装：コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類
入数 2kgフィルムパック×9本/ケース
主成分 変成シリコーン・エポキシ樹脂
張付け可能時間 90分以内/23°C
標準使用量 2.0~2.6kg/m²
設計価格 ¥19,800/ケース

カラーバリエーション

○ オフホワイト ● ベージュ ● グレー ● ダークグレー ● ブラック

ME-05

屋外壁面へのタイル・石材施工用(落下防止金物併用)の接着剤です。硬化後は適度な硬さを保持することで、下地の変形や仕上げ材の動きによる応力を緩和します。



JAIA F ☆☆☆☆ **JAIA 4VOC基準適合**

適用箇所 屋外の壁面
適用仕上げ材 陶磁器質タイル、石材
適用下地 コンクリート、モルタル、パネル類
入数 2kgフィルムパック×9本/ケース
主成分 変成シリコーン・エポキシ樹脂
張付け可能時間 30分以内/23°C
硬化時間 24時間以上/23°C
標準使用量 浮かし厚 5mm 60g/点 2.4~4.0kg/m²
設計価格 ¥34,380/ケース

カラーバリエーション

灰白色


MS-20

屋内壁面へのタイル・石材を施工するのに適した点付け施工用の接着剤です。硬化後は適度な硬さを保持することで、接着強さを確保しつつ、下地の変形やタイルの動きによる応力を緩和します。



JAIA F ☆☆☆☆ **JAIA 4VOC基準適合**

適用箇所 屋内の壁面
 適用仕上げ材 セラミックタイル(陶磁器質タイル、石材(600mm角、厚さ20mmまで))
 適用下地 コンクリート、モルタル、ボード類(せっこうボードは除く)
 入数 2kgフィルムパック×9本/ケース
 主成分 変成シリコン樹脂
 張付け可能時間 60分以内/23℃
 標準使用量 60g/1点 2.4~4.0kg/m²
 設計価格 ¥29,520/ケース



カラーバリエーション

灰白色

インテリア フレックス

内装用タイルや石材の張り付け施工に適した接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持ち、下地変形などによる応力を緩和します。ボーダータイルの張り付けなどセメント目地を詰めない工法にも使用できます。



JIS A 5548 タイプI F ☆☆☆☆ **JAIA 4VOC基準適合**

適用箇所 屋内の壁面
 適用仕上げ材 内装用磁器質タイル、石材(300mm角以下 2kg/枚以下) ガラスタイル
 適用下地 モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類
 入数 2kgフィルムパック×9本/ケース
 主成分 変成シリコン樹脂
 張付け可能時間 90分以内/23℃
 標準使用量 2.0~2.5kg/m² 0.4~0.5m²/kg
 設計価格 ¥30,240/ケース

カラーバリエーション

○ オフホワイト ● ダークグレー

MEベース

下地の部分補修用の有機系下地調整材でドライアウトや凍結の心配がありません。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。



JAIA F ☆☆☆☆ **JAIA 4VOC基準適合**

適用箇所 屋外の壁面
 適用仕上げ材 フレックススーパー、フレックスモザイク他
 適用下地 コンクリート、モルタル、押出成形セメント板
 入数 2kgフィルムパック×9本/ケース
 主成分 変成シリコン・エポキシ樹脂
 張付け可能時間 40分以内/23℃
 硬化時間 24時間/23℃
 標準使用量 1mm厚塗布 2.1~2.5kg/m²
 設計価格 ¥26,460/ケース

カラーバリエーション

グレー

⚠️ 取り扱い上の注意事項

- 接着剤が完全硬化するまで臭いが残ることがあります。施工中だけでなく、施工後1週間程度空気がこもらない工夫を行ってください。
- 接着用途以外に絶対に使用しないでください。
- 品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないでください。
- 5~35℃の環境で使用・保管してください。
- 取り扱い場所及び作業場所は換気頻度を多く行ってください。(施工中は窓を開け、施工後も日中は4~5日間、常に窓を開けてください。)
- 可燃性があります。使用時・取り扱い場所では火気に注意してください。
- 保管・使用時は「消防法」や「労働安全衛生法」などに従ってください。
- 接着剤は皮膚に触れたり蒸気を吸入すると健康障害や皮膚障害(かぶれ)などを起こすことがあります。使用時は保護具を着用してください。
- 開封した接着剤は出来るだけ早く使い切ってください。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 使用后や休憩前には手洗いやうがいを行ってください。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚や衣服に付いた時は洗い落としてください。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために保管場所は食品と区別してください。
- 使用済み容器などは許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないでください。
- ご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読みください。